

滤袋清洗指南

通常来说，我公司不主张对针刺毡滤袋进行清洗。但是如果业主认为有必要清洗滤袋，那么可以考虑参考以下指南。有一点必须提醒的是，清洗是否成功很大程度上取决于过滤的粉尘性质。

清洗滤袋很少能够把滤料恢复到它的初始参数，更常见的是滤料的性能会降级，从而导致使用寿命的缩短。

在清洗滤袋之前应该先检查一遍涨圈等配件，确保它们不在清洗过程中受损。

在把滤袋从收尘器里面取出之前，如果可能的话，最好先把系统切换为“离线”状态并且启动清灰装置，尽可能的把滤袋表面附着的粉尘清除。

- 滤袋取出后，首先应该用带软刷头（不能用硬刷头）的工业用吸尘器把滤袋表面的粉尘除去。
- 初步清除粉尘后，把滤袋放入温水中（不能用溶剂），加入非离子型表面活性剂，轻轻搅拌。粉尘清洗掉之后，建议再漂洗以确保所有粉尘都被清除。
- 在清洗过程中，应尽量减少机械处理以防止对滤料表面造成的损害，这可能导致滤料厚度和透气量的增大。
- 干燥过程应该在常温下自然风干，不能使用脱水机和工业烘干机，这会导致纤维的过度收缩和纤维的压紧。对于某些类型的收尘器可以先把滤袋装入收尘器中，在不进烟气的条件下运行收尘器通风来加速干燥过程。

覆膜滤料

处理覆膜滤袋须特别注意---额外事项

- 不能使用工业洗衣机等机械设备（搅动会导致褶皱从而损坏覆膜）
- 在水槽中浸泡滤袋或者不将滤袋从收尘器中取出，用标准的低压水管冲洗，最好用冲力小的散射水流。
- 运行收尘器风机来干燥滤袋。